

## ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

### **ARCO BITUPRIMER тип 40/60**

#### **Битумен грунд съдържащ технически разтворители**

#### 1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Битумен разтвор, съдържащ окислен битум и чисти бързо съхненеци разтворители. Основни предимства: добри адхезивни и проникващи свойства, бързо съхнене и липса на лепкавост.

#### 2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Arco Bituprimer тип 40/60 се използва като грунд за блокиране на въздействието на прах и минимизирне поръзността на бетоновите повърхности, което позволява бързо полагане на полимер-битумни мембрани, и по двата метода - горещо газопламъчно полагане и студено с битумни лепила.

Използва се също и като хидроизолационно покритие на бетонови стени, като свързващ грунд за цимент, дърво и метал, и като защитен слой за тръби и метални цистерни.

#### 3. ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ

Съставен е от съединение на разтворители и окислен битум.

#### 4. ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	<b>Течност</b>	Вискозитет DIN 4 при 20°C	<b>12 – 17”</b>
Цвят	<b>Черен</b>	Срок на годност в затворена оригинална опаковка	<b>24 мес.</b>
Плътност при 20° C в кг/л	<b>0,90 – 1,00</b>	Точка на запалване „затворен съд”	<b>&lt; 21°C</b>
Сухо съдържание при темп 130 °C	<b>40% - 43%</b>	pH при 20°C	<b>неутрално</b>
Пукнатина устойчивост по Frass	<b>-10°C</b>	Температура на размекване на битума	<b>90 / 100°C</b>
Пенетрация при 25°C	<b>10-20 dmm</b>	Самовъзпламеняване	<b>&gt;200°C</b>
Свободно време за съхнене	<b>30 ‘ – 60 ‘</b>	Време за съхнене за допир	<b>100’ – 140’</b>

#### 5. УПОТРЕБА

Много е важно, бетонови повърхности да бъдат третирани възможно най-сухи и чисти - без масла и замърсявания. Arco Bituprimer тип 40/60 е готов за употреба грунд, който се нанася с четка, валик или спрей. При последващо газо-пламъчно полагане на полимер-битумни мембрани е силно препоръчително бетоновите повърхности да са напълно сухи. Времето за съхнене зависи от поръзността на бетона, дебелината на филма и температурата на околната среда. Филмът обикновено се изсъхва в рамките на 1 час от полагането. При по-голяма дебелина на филма, ниска температура или слабо абсорбираща основа, времето за съхнене може да бъде по-дълго, до 2-4 часа.

Приблизителна разходна норма на Arco Bituprimer тип 40/60 е 200-350 g/m<sup>2</sup>.

За почистване на инструменти използвайте синтетични разреждатели.

#### 6. ОПАКОВКА

5, 10, 20 литра баки

200 литра варел

1000 литра контейнер